

SATEN®

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Гипсова ръчна шпакловка

начало на свързване
60MIN



разход
~ 0,85KG/M²



в съответствие с
БДС EN 13279:2008



тегло
25KG торба



40 торби в палет.
Тегло на палет 1000kg.



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Фина гипсова шпакловъчна смес за ръчно полагане върху различни видове основи. SATEN® осигурява гладка и висококачествена повърхност на вътрешни стени и тавани, готова за финални покрития и декорации. Особено подходящ за прикриване на несъвършенства при монтаж на гипсокартонени плоскости и изравняване на неравности в положената мазилка.

ПРЕДИМСТВА:

- Идеална за фино шпакловане на различни повърхности
- Създава идеално гладка основа за боядисване, тапети и др.
- Запълва малки щети и пукнатини върху гипсокартонени плоскости или други повърхности
- Приложение в помещения с нормална влажност
- Лесен за работа и икономичен продукт

TECHNOGIPS PRO
gypsum manufacturing



TECHNOGIPSpro® JSC запазва своето право да актуализира съдържанието на техническата карта по своя преценка без предупреждение.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:



кофа

електрически миксер с
бъркалка

мистрия



шпакла



СТЪПКИ ЗА РАБОТА:

1. Подготовка на основата: Основната повърхност трябва да е обезпрашена и почистена от замърсявания. Повърхностните покрития без носеща способност трябва да се отстранят. Силно или слабо хигроскопични основи трябва да се грундират предварително с подходящ грунд за контрол на попиваемостта и адхезията.
2. Съдържанието на една торба SATEN[®] 25kg се изсипва бавно в около 15 литра чиста вода и се оставя 3 - 5 минути да узрее. Сместа се разбърква ръчно с мистрия или с нискооборотна ел. бъркалка (400 ÷ 600 об./ мин.) до постигането на еластична еднородна смес без бучки. При необходимост може да се добави суха смес или чиста вода, за да се получи необходимата гъстота, която зависи от вида на основата
3. Готовата смес се нанася на равномерен слой с помощта на шпакла върху почистената и грундирана основа с посока отгоре надолу на отделни участъци. След втвърдяване на първият слой, с цел да се получи фино крайно покритие, може да бъде нанесен втори слой с по-течна консистенция или да се използва супер фина гипсова шпакловка. При необходимост след изсъхване повърхността може да бъде полирана с фина шкурка и след това да се обезпраши с мека четка.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

- Да се използват идеално чисти инструменти без остатъци от други смеси, в противен случай могат да се променят характеристиките на продукта и времето за свързване.
- Да се използва при температура на основата и околната среда в интервала +5° ÷ +30°.
- Пазете от директни слънчеви лъчи и опасност от измръзване в продължение на 24 часа.
- За приготвянето на сместа използвайте само чиста студена вода без допълнителни добавки. Стриктно спазвайте оказаното количество вода!
- Веднъж втвърдена смес, не може да бъде използвана повторно!

ОПАКОВКА И СЪХРАНИЕНИЕ:

- Хартиени торби по 25kg. 40бр. торби в палет. Тегло палет 1000kg.
- Да се съхранява и транспортира в плътно затворена опаковка на сухо и хладно място(най-добре върху палети).
- Да се пази от влага!
- Продуктът е годен за употреба до 6 месеца от датата на производство върху оригиналната опаковка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Клас по реакция на огън	A1
Якост на опън при огъване	min1N/mm ²
Начало на свързване:	~ 60min
Разход	~ 0,85kg/m ²
Покриваща способност	~ 29m ² / торба
Съотношение при смесване	~15l вода 25kg SATEN [®]

За официално използване на предоставената информация е необходимо разрешение от упълномощен служител на TECHNOGIPSpro[®] JSC!